

 Палитра Руси	Грунтовка ВЛ-023 фосфатирующая ГОСТ 12707-77	
Тип	Грунтовка двухупаковочная на основе поливинилбутирала	
Рекомендуемое применение	Для грунтования металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов для защиты металла при межоперационном хранении (не более 6 месяцев).	
Сертификация	Санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСН Санкт-Петербурга	
Технические характеристики	Цвет	Защитно-зеленый, ровная, однородная, матовая
	Разбавление грунтовки растворителем, %, не более	30
	Время высыхания до ст.5 при (20±0,5)°С, мин	15
	Теоретический расход на один слой, г/м²	100-160
	Толщина 1 слоя, мкм	15-18
Разбавитель	Р-6, 648, РФГ	
Подготовка поверхности	Металлическую поверхность очистить до полного удаления продуктов коррозии и старых покрытий (до SA 2½) и обезжирить.	
Способы нанесения	Кисть, пневматическое и безвоздушное распыление	
Условия нанесения	<p>Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния. Добавить необходимое количество кислотного разбавителя указанное в сертификате качества на материал и хорошо перемешать и выдержать 30 мин перед нанесением.</p> <p>Нанести на поверхность одним из способов при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 30° С.</p> <p>Для промывки инструмента использовать Р-6</p>	
Меры предосторожности	<p>Грунтовка огнеопасна. Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при работающей вентиляции, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания материала в органы дыхания и пищеварения. При попадании на кожу, промыть ее теплой водой с мылом</p> <p>Хранить грунтовку в помещении, исключив попадание на тару прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 30°С</p>	
Гарантийный срок хранения	12 месяцев со дня изготовления	

	ИСО 9001 Система менеджмента сертифицирована		
Certified by Russian Register			